

あの!

ルパンクーペLが、 個包装で新発売!

糊残りが
極めて
少ない!

手切れが
よい!

建築塗装・防水塗膜で
見切りがキレイに取れる!

腕に
通せる!

重ね
貼りが
よい!

■ルパンクーペLと従来の布テープの比較

ルパン
クーペL

従来の
布テープ

見切りが
キレイ!

剥がす際にテープ背面に塗膜が
乗っかり、丈夫で切れにくいから
見切りが綺麗でカッター要らず!

PEクロス・布テープでは、剥がす際に
テープ背面に塗膜がすべってしまっ
たりテープが切れたり見切りが汚い。

製品のご用命は当社まで



塗膜防水について
動画で
わかりやすく
ご紹介!

試験項目	測定値
基材	特殊フィルム
粘着剤	アクリル系
厚さ (mm)	0.17
粘着力 (N/10mm)	3.9
引張強度 (N/15mm)	39.0
伸び (%)	9.8

※測定方法はJIS-Z-02371によって行う。
※上記数値は測定値で保証値ではありません。

使用上の注意

- 被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
- 貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。



※写真は24mm×50mです。

1巻
包装

【サイズ・入数】

- 24mm×50m / 30巻入り
- 30mm×50m / 24巻入り
- 50mm×50m / 12巻入り

KAMOI
カモ井加工紙株式会社

【本社】 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236 TEL (086) 465-5812 FAX (086) 465-5815
 【東京支店】 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F TEL (03) 3271-3888 (代) FAX (03) 3271-3601
 【大阪営業所】 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYO センタービル202 TEL (06) 6305-0868 (代) FAX (06) 6305-0867

www.kamoi-net.co.jp/

カモ井HP



LINE登録

